



AURA Fasad Expo

Краска фасадная



- ✓ Матовая водно-дисперсионная краска для фасадов и помещений с нормальной влажностью.
- ✓ Срок службы покрытия 5-7 лет*.
- ✓ Обладает высокой укрывистостью и адгезией к основанию.
- ✓ Легко раскатывается, не разбрызгивается.
- ✓ Идеально подходит для проведения комплексных ремонтных работ.
- ✓ Колеруется по системе Eskarocolor в пастельные и насыщенные тона (База А, TR).



Описание	
Свойства	Имеет высокую адгезию к основанию, легко наносится и хорошо укрывает. При соблюдении технологии нанесения и эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата, образует атмосферостойкое покрытие, длительный срок сохраняющее декоративные и защитные свойства. Не содержит летучих органических растворителей. Без неприятного запаха.
Назначение	Для фасадов зданий и сооружений по минеральным поверхностям: бетону, газобетону, асбоцементу, штукатуркам, шпатлевкам, кирпичной кладке, как ранее неокрашенным, так и окрашенным водно-дисперсионными красками. Пригодна для отделочных работ внутри помещений с нормальной влажностью. Не применять по известковым основаниям!
Типы поверхностей под нанесение	Ранее неокрашенные или окрашенные водно- дисперсионными красками минеральные поверхности: бетон, газобетон, асбоцемент, штукатурка, шпатлевка, кирпичная кладка снаружи и внутри помещений.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ AURA Standart - серия лакокрасочных материалов стандартного применения ✓ Fasad – фасадные краски. ✓ Системы менеджмента качества и экологического менеджмента компании – производителя соответствуют международным стандартам ISO 9001:2008 и 14001:2004 ✓ ТУ 2316-012-50910635-2004

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, 28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Перед окраской рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпательных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. В случае поражения поверхности грибком или плесенью – обработать санирующим составом Eskaro Biotol E или Biotol Spray, соблюдая рекомендации на этикетке. Имеющиеся дефекты поверхности (выбоины и трещины) следует выровнять шпательной. Для получения качественного и долговечного покрытия, а также для выравнивания впитывающей способности окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать грунтом TM Aura или TM Eskaro.
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить в 1-2 слоя кистью, меховым или велюровым валиком, безвоздушным распылителем (сопло 0,021-0,031", давление 150-180 бар). Второй слой краски наносить через 1-2 часа после нанесения первого. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже +5°C и не выше +35°C. Запрещается окрашивать фасады во время дождя, тумана или изморози.
Цвет	База А — белый; можно использовать, в качестве белой краски или для колеровки. База TR – полупрозрачный; использовать только после колеровки!
Колеровка	Машинная по системе Eskarocolor в пастельные (база А) и насыщенные тона (база TR), ручная – колеровочными красками TM Aura.
Расход	8–10 м ² /л на один слой. Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения. Точную величину расхода можно определить при пробном нанесении на объекте.
Время высыхания	1-2 часа при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Рабочие инструменты	Кисть, валик велюровый или меховой с длиной ворса от 20 мм., безвоздушный распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода.

Информация	
Морозостойкость	Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты выпуска, указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза – промыть большим количеством воды.
Утилизация	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Плотность	1,42/1,24кг/л
Штрих- коды EAN	база А 2,7l 4 607 003 910 839 база А 4,5 l 4 607 003 911 874 база А 9l 4 607 003 910 846 база А 15l 4 607 003 916 275 база А 28l 4 607 003 918 750 база TR 2,7l 4 607 003 915 360 база TR 9l 4 607 003 915 377
WWW	http://www.eskaro.ru/produkcija/katal/paints/aura_fasad_expo/
Объем/масса	2,7л (3,8кг/3,3кг) / 4,5л (6,4кг) / 9л (12,8кг/11,2кг) / 15л (21,4/18,7кг) / 28 л (40 кг)

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, 28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

